

## PASA-LEVEL 315

کف پوش خودتراز شونده با روانی بالا بر پایه سیمان - اکریلیک



### شرح محصول:

PASA-LEVEL 315 یک محصول دو جزئی بر پایه سیمان و آکریلیک و تقویت شده با الیاف فلزی و خود تراز می باشد. این محصول مناسب برای ضخامت ۴ تا ۸ میلیمتر بوده و دارای مقاومت سایشی بالا و انعطاف پذیری نسبی برای تحمل ترافیک می باشد.

### مزایا:

- مقاومت خوب برای اجرا تا ضخامت ۸ میلیمتر
- چسبندگی خوب به سطح زیر کار
- اجرای آسان، خود تراز
- انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ارتعاشات
- بدون جمع شدگی و انقباض
- مقاوم در برابر بارهای مکانیکی، آب و مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر تغییرات دمایی و عدم ترک خوردگی به علت عدم انطباق حرارتی با بستر
- مقاومت در برابر یخ زدگی

### موارد کاربرد:

- سطوح داخلی و بیرونی
- کفسازی کارخانه ها و کف انبار ها
- مراکز خرید
- پارک ها و تعمیرگاه ها
- پمپ بنزین ها
- سطوح دارای ترافیک
- تراس و بالکن ها
- ترمیم بتن های کف

### روش استفاده:

آماده سازی سطح، سطح باید خشک و از کلیه مواد ضعیف، گرد و غبار، روغن قالب، رنگ، گل و ... عاری گردد. بطور کلی سطح باید از هرگونه موادی که مانع چسبندگی گردد پاک سازی شود. دمای سطح کار می بایست حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد باشد. ترک های بتن با استفاده از روش مناسب ترمیم شود. سطح کار به خوبی با آب شستشو گردیده و سطح بدون جمع شدگی آب اشباع شود. درز و ترک های با عرض بیش از یک میلی متر با PASA-LEVEL 315 پر و ترمیم می گردد.

### استانداردها و مشخصات فنی:

بر اساس استاندارد EN 1504, ACI 706

A COMPONENT: MINERAL FILLERS, STEEL FIBER-REINFORCED, SPECIAL CEMENT BLEND B COMPONENT: ACRYLIC COPOLYMER DISPERSION GREY 25Kg COMPONENT A/5 COMPONENT B: 1/94Kg/L 2N/mm <sup>2</sup> (28 DAYS)	CONTENT  COLOR MIXING DENSITY OF MIXTURE ADHESION STRENGTH
---	--

### مقدار مصرف:

۹,۵ کیلوگرم از مخلوط آماده برای پوشش یک متر مربع به ضخامت ۵ میلیمتر مناسب می باشد حداکثر ضخامت توصیه ای برای اجرای ۸ میلیمتر می باشد.  
بسته بندی:

ست ۳۱,۵ کیلوگرم ( جزء A=۲۵ کیلوگرم پودر جزء B=۶,۵ کیلوگرم مایع )

### شرایط نگهداری:

مدت زمان نگهداری در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ۱۲ ماه می باشد.